

pannelli per l'isolamento termico pressurizzati in poliuretano compresso (PU)-materiale espanso rigido

materiale funzionale resistente alla compressione, isolante termico per impiego universale in tetti piani, spioventi e facciate Superficie su entrambi i lati Bordo perimetrale	- per dettagli sul collegamento del ponte termico - per il montaggio di componenti - come substrato per strutture composite non laminato smussato	
Spessore [mm]	10 ³ 20 30 40 50 60 70 80	
Resistenza termica ¹⁾ R _D [(m ² ·K)/W]	0,10 0,20 0,35 0,45 0,55 0,70 0,75 0,90	
Coefficiente di trasmissione term. ²⁾ U ₀ [(m ² ·K)/W]	4,17 2,94 2,04 1,69 1,45 1,19 1,12 0,96	
Resistenza alla diffusione di vapore S _d [m]	0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64	
Contenuto della confezione Pezzi	60 30 20 15 13 10 8 7	

purenit materiale funzionale		Dati tecnici			
Proprietà	Norma / procedimento di controllo	Unità	Parametro	max	min
Materiale	materiale funzionale altamente compresso, isolante termico sulla base di poliuretano espanso rigido (PU) in conformità con EN 13165, sufficientemente rigido, insensibile all'umidità, non decomponibile, resistente alla muffa e alla putrefazione, riciclabile, senz'altro biologico ed ecologico dal punto di vista edile, senza emissioni secondo il Regolamento AgBB.				
Densità	EN 1602	kg/m ³	550	+40	-40
Dimensioni					
Lunghezza	EN 822	mm	2440		
Larghezza	EN 822	mm	1220		
Spessori disponibili	EN 823	mm	10 ³ , 15 ³ , 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80	Ulteriori spessori e formati su richiesta	
Conducibilità termica	EN 12667	con un spessore di		d ≤ 40 mm	40 < d ≤ 60 mm
Valore nominale (EU) λ _D	ETA-18/0604	W/(m·K)	0,083	0,085	0,088
Resistenza alla compressione					
Valore di compressione al 10% di deformazione	EN 826	MPa	7,1		
Durata valore di compressione ammesso con < 2% di deformazione		MPa	1,8		
Resistenza alla trazione in direzione perpendicolare al piano del pannello	EN 1607	kPa	800		
Resistenza alla flessione ⁴⁾	EN 310	MPa	4,5		
E-Modulo (sollecitazione di flessione) ⁴⁾	EN 310	MPa	30		
Resistenza al taglio ⁴⁾	EN 12090	MPa	1 - 1,5		
Resistenza allo scorrimento ⁴⁾	EN 12090	MPa	1 - 1,5		
Resistenza all'estrazione della vite ⁴⁾	Vite vite da legno 6x60				
dalla superficie			11,35		
dalla superficie ristretta	EN 13446	N/mm ²	8,0		
dalla testa	EN 1058		29,0		
Valutazione tecnica europea (EU)	ETA-18/0604				
Reazione al fuoco	non fa scintille, non fondente, non soggetto al fenomeno del gocciolamento di particelle ardenti				
Reazione al fuoco / RtF (EU)	EN 13501-1		E		
Resistenza a temperatura	-50 fino a +100, per breve tempo fino a +250°C				
Assorbimento di umidità ⁴⁾	EN 12571	massa-%	≤ 3		
Assorbimento d'acqua	EN 1609	kg/m ²	≤ 0,5		
Rigonfiamento spessore ⁴⁾	EN 312	%	≤ 0,8		
Trasmissione vapore acqueo (PU) μ	EN 12086		8		
Coefficiente di espansione lineare ⁴⁾	EN 1604	1/K	5 · 10 ⁻⁵		

1) resistività termica del pannello isolante sulla base sei valori nominali della conducibilità termica; ETA-18/0604, in base a EN 13165.
 2) Valore U dell'elemento isolante sulla base del valore nominale della conducibilità termica in base a ETA-18/0604. La resistenza termica R_{si} = 0,10 m²·K/W e R_{se} = 0,04 m²·K/W (tasso di flusso di calore verso l'alto) sono contemplate; non sono contemplati ulteriori strati di prezzi prefabbricati.
 3) gamma di spessore non sottoposta a controllo - salvo divergenze dei valori tecnici
 4) Valori di laboratorio, elemento non costitutivo del controllo della produzione in fabbrica e del controllo esterno



Dichiarazione di prestazione
 40131.CPR.2021.09
 purenit
www.puren.com/download



ETA-18/0604
 Centro di prova: 0751 FIW München