


Pena - tesnilni trak

	za zagotavljanje vodo- in/ali zrakotesnih stikov na gradbenih elementih in stavbnem pohištvu	
strokovni pribor za	vse izolacijske sisteme na špirovcih	

puren Kompriband (tesnilni trak)		Tehnični podatki	
Lastnost	Standard / postopek preizkušanja	Enota	Nazivna velikost
Material	Odprto celični trak iz mehke poliuretanske pene, impregniran z osnovo iz akrilatnega polimera, pred komprimiran, ekspandirajoč, difuzijsko odprt enostranski nanos močnega poliakrilatnega lepila, ločilni sloj silikonski papir prosto topil, kakor halogenskih in težko kovinskih spojin		
Dimenzije			
Dolžina		tm	8
Širina		mm	15
Debelina		mm	3,0 - 6,0
Tesnenje v primeru naliva	EN 1027	izpolnjene do 600 Pa	
Obstojnost na vremenske vplive	DIN 53387	izpolnjene	
Združljivost z običajnimi gradbenimi materiali	DIN 52453	podana	
Lepilnost		N / 25 mm	≥ 6
Temperaturno področje uporabe			
Temperaturna odpornost		°C	-30 / + 90 kratkotrajno do +120
Odziv na ogenj			
Razred gradbenega materiala (DE)	DIN 4102-1		B1
Čas skladiščenja	DIN 52421	let	2
Pogoji skladiščenja	v suhem prostoru zaščiteno pred UV zářením, pri +5 °C do +25 °C		
Obdelava	podlaga mora biti trdna in nosilna, čista, suha, neprašnata in razmaščena		