


Trak za slemena, žlote in grebene

Samolepilni priključni trak	žlotah, grebenih itd. ter neizoliranih predelih strehe na slemenu, žlotah in grebenih	
strokovni pribor za	Izolacijske sisteme za poševne strehe s tovarniško nameščeno strešno folijo Diffucell (puren Perfect, puren Dämmschalung, puren Plus, puren PavaPlus, puren Ökonomic)	

puren Diffucell UDB		Tehnični podatki				
Lastnost	Standard / postopek preizkušanja	Enota	Nazivna velikost	Toleranca maks min		
Material	Strešna folija EN 13859-1 UDB-A, primerno kot sekundarna kritina kombinacija PP-tkanina-folija, 3-slojna zgradba (PP-PP-PP) zgornja stran siva, spodnja stran s samolepilno akrilatno prevleko					
Dimenzije						
Dolžina	EN 1848-2	m	20			
Širina	EN 1848-2	mm	220			
Skupna debelina	EN 1849-2	mm	0,65			
Površinska masa	EN 1849-2	g/m ²	170	+8%	-8%	
Odpornost na prehod vode	EN 1928 Metoda A	Razred	W1			
Preizkus z nalivom TU Berlin	opravljen					
Čas preperevanja na prostem	UV-odpornost kot sekundarna kritina	mesecev	3			
Temperaturno področje uporabe		°C	-40 / +100			
Relativna difuzijska upornost vodni pari	S _d EN ISO 12572	m	< 0,1			
Natezno obnašanje: največja natezna sila	vzdolžno prečno	EN 12311-1	N/50mm	330	+30	-30
				270	+30	-30
Natezno obnašanje: raztezanje	vzdolžno prečno	EN 12311-1	%	90	+30	-30
				115	+30	-30
Odpornost proti nadaljnjemu trganju (pri uporabi žeblicev)	vzdolžno prečno	EN 12310-1	N	220	+20	-20
				230	+20	-20
Odziv na ogenj						
Razred odziva na ogenj / RtF	(EU) EN 13501-1		E			

