


### Tesnilni trak za zatesnitev prebojev pod kontra letvami

	tesnilni trak za strokovno izvedeno prekritje/zatesnitev pri pritrdjevanju z žebli, zaščita pred dežjem za podstrešja in konstrukcije	
strokovni pribor za	izolacijske sisteme za poševne strehe s tovarniško nameščeno strešno folijo Diffucell in High-Tech-strešno folijo (puren Protect, puren SilentPro, puren PUR Unterdach, puren Dämmschalung, puren Plus, puren PavaPlus, puren Ökonic)	

puren Nageldichtband (tesnilni trak)		Tehnični podatki	
Lastnost	Standard / postopek preizkušanja	Enota	Nazivna velikost
Material	zaprto celični polietilen (PE)		
Prostorninska teža	spodnja stran s samolepilnim nanosom, Hotmelt na osnovi kavčuka, brez prekrivne folije	kg/m <sup>3</sup>	30
Dimenzije			
Dolžina		tm	30
Širina		mm	48
Debelina		mm	3
Odpornost na			
Staranje	dobro		
Vreme	dobro		
Topila	pogojno		
Kondenz	zelo dobro		
Čas preperevanja na prostem ( UV-odpornost )		mesecev	3
Toplotna prevodnost $\lambda$	EN 52612	W/(m·K)	0,032 (ob 0°C)
Temperaturno področje uporabe			
Temperaturna obstojnost		°C	-30 / + 80
Temperatura pri obdelavi		°C	$\geq + 5$
optimalna lepilnost		°C	pribl. + 20
Prehodnost vodne pare	EN 53122	g/(m <sup>2</sup> ·24h)	0,72 (preskusni primerek 5mm)
Natezna			
vzdolžno	EN 53571	N/mm <sup>2</sup>	0,42
prečno			0,34
Deformacija po pritisku	EN 53572	%	8 (22h / 23°C - 24h po razbremenitvi)
Čas skladiščenja		let	1
Pogoji skladiščenja	suho, hladno, zaščiteno pred UV		
Odziv na ogenj	normalno vnetljivo		
Razred gorljivosti / RtF ( EU )	EN 13501-1		E
Razvrstitev v skladu z ZVDH	Dodaten ukrep	Razred 3	strešni izolacijski trak brez šivov in perforacije
		Razred 2	pred dežjem zaščiteno podstrešje
			Diffucell strešna folija s prepleljenimi stiki (puren Protect, Plus, PavaPlus, Dämmschalung) High-Tech strešna folija s prepleljenimi stiki (puren PUR Unterdach, SilentPro) High-Tech strešna folija z zvarjenimi stiki (puren PUR Unterdach, SilentPro)
Obdelava	podlaga mora biti trdna in nosilna, čista, suha, neprašnata in razmaščena Potrebno je biti pozoren na popolno zlepljenje s kontra letvami, kakor tudi na zadostno zračenje sekundarne kritine		