


Párafékező fólia

Égésterhelést csökkentő párazáró sáv	fazsaluzatra fektetéshez (elválasztó réteggként) vagy acél trapézlemezre	
Rendszerkiegészítő ezen termékekhez	Meredektető-szigetelő rendszerek alumíniumkasírozású PU szigetelő lapokkal fémfedéshez (puren MetalFix, puren LivingBoard stb.)	

puren DS-AL		Műszaki adatok			
Tulajdonság	Szabvány / vizsgálati eljárás	Egység	Magméret	Tartozik max min	
Anyag	hidegen öntapadó polimerbitumen párazáró sáv EN 13970 lehúzható, szilikonmentes védőfóliával. Tartóréteg: kívül elhelyezkedő alumínium-kompozitfólia.				
Méret					
Hossz	EN 1848-2	m	50		
Szélesség	EN 1848-2	m	1,08	+2,0mm	-2,0mm
Egyenesség	EN 1848-2	mm/10m	20		
Összekötő vastagság	EN 1849-2	mm	0,25	+0,05mm	---
Felületre vonatkozó tömeg	EN 1849-2	g/m ²	370	+5%	-1%
Átlapolás		mm	ca. 80		
Légzárás			légzáró		
Vízzáras	EN 1928 Módszer A	kPa	2		
Használatra alkalmas hőmérsékleti tartomány					
Hőállóság	EN 1109	°C	≥ 100		
Hideghajlítással szembeni viselkedés	EN 1110	°C	≤ -18		
Vízpáraáteresztő ellenállás	S _d EN ISO 12572	m	≥ 1500		
Húzással szembeni viselkedés: legnagyobb húzóerő	hosszában EN 12311-1	N/50mm	200		
	keresztben		200		
Húzással szembeni viselkedés: nyúlás	hosszában EN 12311-1	%	20		
	keresztben		20		
Illesztővarrat nyíróellenállása	EN 12317-1	N/mm	200		
Égési viselkedés					
Égési osztály / RtF	(EU) EN 13501-1		E		
Tárolás	közvetlen napsugárzás ellen védve, hidegen és szárazon				
	álló, nem nyitott	Hónap	≥ 12		



Teljesítményi nyilatkozat
98095.CPR.2018.07
puren-DS AL
www.puren.com/download



EN 13970:2005
Vizsgálóhelyek: 2007 KIWA Dresden