


Habanyagú tömítőszalag

	légtömőr csatlakozások kialakításához falszakaszokhoz, tetőablakokhoz és egyéb építőelemrészekhez	
rendszer tartozék a következő termékekhez	összes puren szarufa feletti hőszigeteléshez	

puren Kompriband	Műszaki adatok		
Tulajdonság	Szabvány / vizsgálati eljárás	Egység	Magméret
Anyag	nyílt cellás polyurethan puhahab, Acrylatpolymer bázisra impregnálva, elősűrített, önduzzadó, páraáteresztő, egyoldalú, erősen tapadó polyacrylat ragasztóval, szilikonpapír elválasztóréteggel oldószer-, halogén-, és nehézfémmentes.		
Méretek			
Hossz		fm	8
Szélesség		mm	15
Vastagság		mm	3,0 - 6,0
Csapóeső elleni tömítettség	EN 1027	teljesítve és 600 Pa	
Időjárás állóság	DIN 53387	teljesítve	
Összeférhetőség hagyományos építőanyagokkal	DIN 52453	megadott	
Ragasztóerő		N / 25 mm	≥ 6
Használatra alkalmas hőmérsékleti tartomány			
Hőmérsékletállóság		°C	-30 / + 90 rövid ideig max. -ig +120
Égési viselkedés			
Építőanyagosztály (DE)	DIN 4102-1		B1
Raktározási idő	DIN 52421	év	2
Raktározási körülmény	száraz és UV védett, +5 °C és +25 °C között		
Felhasználás	Hordozó felületnek stabilnak, tartóképesnek, tisztának, száraznak, mint ahogy por- és zsírmentesnek kell lennie		