



## Duroplasztikus, nagy teljesítményű szigetelőanyag

Alkalmazás	univerzális használatra szigetelő, szerkezetépítő és járműterületen	
Konfekcionálás	nem kasírozott Blokkok, lapok vagy bevágások	

## puren-PIR NE ADR 40 Műszaki adatok PU-keményhab

Tulajdonság	Szabvány / vizsgálati eljárás	Egység	Magmérték
Anyag	Poliuretán keményhab (PU) ennek EN 13165 és EN 14308, minőségvédett, biológiai és építéskörnyezeti szempontból veszélytelen, újrahasznosítható, nem korhadó, penész- és rothadásálló.		
Nyers sűrűség	EN 1602	kg/m <sup>3</sup>	38 - 42
Hővezető képesség			
felügyelt határérték (friss érték) 10°C középhőmérsékleten	EN 12667	W/(m·K)	0,021
Névleges érték (EU) $\lambda_D$		vastagságoknál	d < 80 mm    80 ≤ d < 120 mm    d ≥ 120 mm
10 °C alkalmazási hőmérsékleten	EN 13165	W/(m·K)	0,027    0,026    0,025
alkalmazási hőmérsékleti tartományban -170 °C és +100 °C	EN 14308		



Hőátteresztő ellenállás a következő vastagsá	mm	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
$R_D$	m <sup>2</sup> ·K/W	0,70	1,45	2,20	3,05	3,80	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00

Nyomószilárdság			Mértérték <sup>2)</sup>
Nyomófeszültség 10%-os tömörödéssel	EN 826	kPa	250
E-modul (nyomásigénybevétel) <sup>2)</sup>		MPa	6,5 - 8,5
Húzószilárdság lemezsíkra függőlegesen			
Kereszthúzási ellenállás	EN 1607	kPa	150
E-modul (kereszthúzó igénybevétel) <sup>2)</sup>		MPa	10,5 - 13,5
Hajlító szilárdság <sup>2)</sup>	EN 12089	kPa	350 - 450
Nyírószilárdság <sup>2)</sup>	EN 12090 (ennek alapján: DIN 53427)	kPa	150 - 200
Csúsztatószilárdság <sup>2)</sup>	EN 12090 (ennek alapján: DIN 53294)	kPa	160 - 220

1) Szakirodalmi érték nem képezi a gyártói termelésellenőrzés és a külső felügyelet részét.

2) A gyártó a gyártás folyamatában végzett saját gyári ellenőrzése keretében rendszeresen meghatározott átlagos értékek.

Mechanikai jellemzőknél biztosítjuk, hogy a tényleges érték nem marad el 10%-nál nagyobb mértékben a megadott legalacsonyabb értéktől.



Teljesítményi nyilatkozat  
20131.CPR.2020.10  
puren-PIR NE 40  
www.puren.com/download



EN 13165:2012+A2:2016  
EN 14308:2015  
Vizsgáló szerv: 0751 FIW München



vizsgálta  
0751 FIW München

## Duroplasztikus, nagy teljesítményű szigetelőanyag

puren-PIR NE ADR 40		Műszaki adatok PU-keményhab		
Tulajdonság	Szabvány / vizsgálati eljárás	Egység	Magméret	
Megnevezés ( EU )	EN 13165	PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)250-TR150		
	EN 14308	PU-EN 14308-DS(TH)3-CS(10\Y)250		
Égési viselkedés	nem parázslík, nem olvad, nem csepeg égés közben			
Égési osztály / RtF ( EU )	EN 13501-1		E	
vízben oldódó kloridok	EN 13468	ppm	≤ 90	(100°C / 30 min)
Zárt celláság <sup>2)</sup>	ISO 4590	%	90 - 95	
Hőmérsékletállóság		°C	-30 -ig +120	
Párafelvétel <sup>2)</sup>	EN 12087	Vol.-%	≤ 3	
Hőtároló kapacitás <sup>1)</sup>	C EN 12524	J/(kg·K)	1400	
Vízpára diffúziós ellenállási szám <sup>1)</sup>	μ EN 12086		40 - 200	
Lineáris tágulási együttható <sup>1)</sup>	EN 1604	1/K	5 - 8 · 10 <sup>-5</sup>	